

Productnaam	weber.floor VZC® - Vloeibare ZandCement.
Toepassingsgebied	6. Mortels.
Geschikt voor	☒ Nieuwbouw ☒ Woningbouw ☒ Renovatie ☒ Utiliteitsbouw
Materiaal	Kant-en-klare cementgebonden droge mortel.
Samenstelling	Speciale cementen / bindmiddelen zorgen voor milieuwinst. Kwartszanden. Specifieke toeslagstoffen. Additieven die de vloeibaarheid, stabiliteit en hechtsterkte garanderen.
Eigenschappen algemeen	Makkelijk te mengen en prettig te verwerken cementgebonden gietdekvloermortel. Op basis van EN 138313. Classificatie CT-C16-F4. SCI (social cost indicator) -21,5 % ten opzichte van standaard zandcement. Van 3 tot 10 cm laagdikte. Voor binnen. "Easy leveling", zelfverdichtend.
Eigenschappen bij verwerking	Gietdekvloermortel; voor hechtende, niet-hechtende en zwevende vloersystemen. Lichter werken is gezonder werken. Arbo conform. Niet meer arbeidsintensief smeren en af reien. Gegarandeerde sterkte: C16-F4.
Productspecificaties	20 kg weber.floor VZC® geeft ca. 10,6 liter specie en is voldoende voor ca. 0,35m² bij een laagdikte van 3 cm. Verbruik: circa 1,9 kg per m²/ mm laagdikte. Voor productinformatie, verwerkingsadviezen en een prestatieverklaring (DoP) verwijzen wij u naar onze website www.weberbeamix.nl .
Certificaat/label	NEN-EN 13813, CE. Zie onze milieuprofielen in de Nationale Milieudatabase (NMD) van de Stichting Bouwkwiteit (SBK).
Productieproces	Recyclebare, lucht en waterdichte PE-zak van 20 kg. Bulk verpakking in silo.
Verpakkingsmateriaal	Recyclebare, lucht en waterdichte PE-zak van 20 kg. Bulk verpakking in silo.
Effect op GPR score	2.1 Milieuprestatie; 2.2.3 herkomst grondstoffen en materialen; 3.2.4. Uitstoot schadelijke stoffen uit materialen.
Greenworksscore Ranking binnen rekeninstrumenten Greenworks comfort kenmerken Energietabel	

