



ProMix Light

Description

- Pâte blanche prête-à-l'emploi, allégé
- Séchage à l'air
- Légèreté et souplesse d'utilisation
- Ponçage facile
- Application à la main ou à la machine (Airless)
- Emballage : seau de 17,5 kg (17,5 L)

ProMix Light est destiné à la réalisation et à la finition des joints des plaques Gyproc. Appliquer des différentes couches de jointoiment en respectant le durcissement des couches. (24 à 48 heures dépendant des conditions climatiques).



Domaines d'application

- comme enduit de jointoiment en finition de plaques Gyproc aux bords ABA ;
- pour le collage des bandes papier P50 dans les angles ;
- comme enduit de surfacage sur l'entièreté de la plaque Gyproc (application manuel ou à la machine airless)

Mise en œuvre*

- Le produit est prêt à l'emploi : ne pas diluer avec de l'eau, ni mélanger avant utilisation.
- Appliquer à la main à l'aide d'une plâtrasse en acier.

* Lire attentivement les informations techniques dans nos brochures systèmes ou consulter notre site web www.gyproc.be pour la bonne mise en oeuvre et le choix correct de type de bande de renforcement.

Spécifications techniques

Présentation	Pâte
Couleur	Blanc
Temps de mise en œuvre	Lange verwerkingstijd, verhardt door luchtcontact
Temps de durcissement (attente)	24 à 48 h en fonction de l'épaisseur et des conditions atmosphériques
Consommation	La consommation dépend de l'application. Avec un seau, la consommation varie de 13 m ² (remplir et finir toute la surface) à 60 m ² (remplir les joints).
Epaisseur de couche	0-3 mm
Température de mise en œuvre	5 °C < t < 30 °C
Conformité à la norme	3A - EN13963
Stockage - conservation	Conserver à l'abri du gel. Stockage: en seaux fermés, 9 mois à partir de la date indiquée sur l'emballage
Emballage	Seau de 17,5 kg

Important

- En cas de tapissage uniquement utiliser des colles à base de méthylcellulose.

Saint-Gobain Construction Products Belgium sa

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tél. : +32 (0) 3 360 22 11 • Fax : +32 (0) 3 360 23 80
www.gyproc.be • e-mail : info@gyproc.be

