



ProMix Premium

Description

- Pâte blanche prête-à-l'emploi
- Séchage à l'air
- Aspect final, blanc, ultra fin et très lisse
- Légèreté et souplesse d'utilisation
- Ponçage facile
- Grande adhérence sur tous les enduits
- Très faible retrait
- Application à la main ou à la machine (Airless)
- Emballage : seau de 20 kg (17 L)

ProMix Premium est destiné à la réalisation des joints et à la finition des plaques Gyproc. Appliquer des différentes couches de jointoiment en respectant le durcissement des couches. (24 à 48 heures dépendant des conditions climatiques)

Lors du traitement des joints ABA, un rendement optimal est obtenu par l'ensemble de : 1 couche Rifino Premium comme enduit de remplissage et 1 couche de ProMix Premium comme couche de finition.



Domaines d'application

ProMix Premium est utilisé :

- comme enduit de rejointoyage de plaques Gyproc aux bords ABA ;
- pour le collage des bandes papier P50 (à la main ou à la machine Airless) dans les angles ;
- comme enduit de finition sur le JointFiller 45 ou 120, JointFiller Vario ou Rifino Premium
- comme enduit de surfacage sur l'entièreté de la plaque Gyproc (application manuel ou à la machine airless)

Mise en œuvre*

- ProMix Premium est appliqué à la main ou à la machine.
- Le produit est prêt à l'emploi : ne pas diluer avec de l'eau, ni mélanger avant utilisation.
- Appliquer à la main à l'aide d'une plâtrasse en acier.
- En combinaison avec une machine Airless apte à l'application machinale (pression utile 180 à 210 bar)*

* Lire attentivement les informations techniques dans nos brochures systèmes ou consulter notre site web www.gyproc.be pour la bonne mise en œuvre et le choix correct de type de bande de renforcement.

Spécifications techniques

Présentation	Pâte
Couleur	Blanc
Temps de mise en oeuvre	Long - séchage à l'air
Temps de durcissement (attente)	24 à 48 h en fonction de l'épaisseur et des conditions atmosphériques
Consommation	La consommation dépend de l'application. Avec un seau, la consommation varie de 13 m ² (remplir et finir toute la surface) à 60m ² (remplir les joints).
Epaisseur	0-3 mm
Température de mise en oeuvre	5 °C < t < 30 °C
Conformité à la norme	3A - EN13963
Stockage - conservation	Conserver à l'abri du gel. Stockage: en seaux fermés, 9 mois à partir de la date indiquée sur l'emballage
Emballage	Seau de 20 kg

Saint-Gobain Construction Products Belgium sa

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tél. : +32 (0) 3 360 22 11 • Fax : +32 (0) 3 360 23 80
www.gyproc.be • e-mail : info@gyproc.be





Important

- En cas de tapissage uniquement utiliser des colles à base de méthylcellulose.

