



Gyproc® Activ' Air® Premium A-plaat

Beschrijving

De witte Gyproc® Activ' Air® Premium A-plaat wordt gekenmerkt door een zeer glad en voorbehandeld wit kartonoppervlak. In combinatie met de Gyproc® Premium-voegproducten wordt er mits vakkundige plaatsing een mooi glad en homogeen wit oppervlak bekomen.

Toepassing en voordelen

Gyproc® Activ' Air® Premium A-platen neutraliseren en nemen de grootste groep van vluchtige organische stoffen – de aldehyden - op uit de lucht.

De Gyproc® Activ' Air® Premium-platen zijn bijzonder geschikt als bekledingsplaat in wanden en plafonds.

Door Gyproc® Activ' Air® Premium-platen in de moderne woningbouw of in renovatieprojecten toe te passen wordt op een snelle en voordelige manier een aangename meerwaarde gecreëerd:

- luchtzuiverende Activ' Air-werking;
- snelle ingebruikname van woonruimtes, uniform uitzicht en veel lichtreflectie;
- kleur platen
 voorzijde: wit geïmpregneerd karton
 rugzijde: grijs karton
- geschikt voor muur- en plafondbekledingen op een metalen of houten onderstructuur;
- als directe wandbekleding met de L-gips kleefmethode;
- verkrijgbaar in ABA - of 4xABA uitvoering;
- veel tijdswinst, er wordt veel sneller een homogeen wit oppervlak bekomen;
- comfortabel in plaatsing, opvoegen en afwerking;
- geen grondering nodig, en toch een goede dekking van verflagen door de uniforme ondergrond;*
- eventuele bevuilding door stof tijdens plaatsing is gemakkelijk te verwijderen met een vochtige spons.

* afhankelijk van de verfkwaliteit (raadpleeg de verffabrikant)



Gyproc® Activ' Air Premium A - HOMOGEEN WITTE UITSTRALING

Gyproc® Activ' Air® Premium kan als enkele beplating worden toegepast. Bij wandbekleding met dubbele beplating raadt Gyproc® aan om een standaard Gyproc® A-plaat als 1ste laag te gebruiken en de Activ' Air Premium-plaat als 2de laag aan de zichtzijde te plaatsen.

Dit is de meest economische oplossing om snel een wit homogeen wand- of plafondoppervlak te bekomen.

Voor plafondbekleding is de 4xABA Activ' Air Premium-plaat aangewezen.

Gyproc® Activ' Air Premium-platen zijn perfect af te werken met de eenvoud en het gemak van de Gyproc® ABA-voegtechniek en de Premium-voegproducten.

Aanbevolen voegproducten: - Rifino Premium als vulling voor de ABA voegen en schroefkoppen;
 - ProMix Premium voegpasta als eindlaag.



Bij de keuze van de eindafwerkingslaag op de Gyproc Activ' Air Premium-plaat, dient er op gelet te worden dat de luchtzuiverende werking van de plaat niet verhinderd wordt. Het oppervlak mag dus niet betegeld worden of afgewerkt worden met een materiaal dat niet luchtdoorlatend is. Traditionele verven en behang vormen geen probleem.

Saint-Gobain Construction Products Belgium nv

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tel. : +32 (0) 3 360 22 11 • Fax : +32 (0) 3 360 23 80
 www.gyproc.be • e-mail : info@gyproc.be



Gyproc® Activ' Air Premium -platen - Vorm van de langskanten en afmetingen

Plaattype	Vorm van de langskant	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Aantal per pallet
Gyproc® Activ' Air® Premium - A		12,5	1200	2600 en 3000	40
Gyproc® Activ' Air® Premium - A 4 x ABA		12,5	600 en 1200	2500	40

Technische eigenschappen

Gipsplaat type A volgens NBN EN 520 (2004).

Hygrothermische eigenschappen

Plaattype	Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/m.K)	Waterdampdiffusieweerstandsgetal μ	Luchtstromingsweerstand (air permeability) ($m^3/m^2.s.Pa$)
Gyproc® Activ' Air® Premium A ABA-plaat	0,25 ⁽¹⁾	10 ⁽¹⁾	1,4 x 10 ⁻⁶

⁽¹⁾ NBN EN 12524:2000 - Bouwmaterialen en bouwproducten - Warmte- en vochtwerende eigenschappen - Getabelleerde ontwerpwaarden.

Brandreactieklasse

A2-s1,d0 (c1)⁽²⁾

⁽²⁾ NBN EN 13501-1:2002 - Vuurindeling van bouwwaren en bouw delen - Deel 1 : Indeling berustend op uitkomsten van de proeven op de tegenwerking tegen vuur van bouwwaren.

Mechanische sterkte volgens NBN EN 520 (2004)

Breuksterkte	Langsrichting	> 550 N
	Dwarsrichting	> 210 N

Toleranties volgens NBN EN 520 (2004)

Plaatafmetingen	Lengte	0 - 5 mm
	Breedte	0 - 4 mm
	Dikte	+ 0,5 mm - 0,5 mm
Haaksheid van de hoeken	$\leq 2,5$ mm/m	

Voorzorgsmaatregelen

Dit product wordt niet als gevaarlijk beschouwd in conformiteit met EU-directief 67/548/EG. Veiligheidsblad op aanvraag verkrijgbaar. Raadpleeg onze technische dienst.

Saint-Gobain Construction Products Belgium nv

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
Tel. : +32 (0) 3 360 22 11 • Fax : +32 (0) 3 360 23 80
www.gyproc.be • e-mail : info@gyproc.be