



ProMix Hydro

Beschrijving

- Gebruiksklare lichtgroene voegpasta
- Luchtdrogend product
- Schimmelwerend
- Vochtbestendig
- Licht en zeer soepel smeerbaar
- Hoog vullend vermogen – lage krimp
- Geen verpoedering
- Uitstekende hechting op Gyproc WR platen en Glasroc H-platen
- Verpakking: emmer 15 kg

ProMix Hydro kan als vullaag en/of als eindlaag toegepast worden. Breng de lagen aan met voldoende tussentijdse droogtijd. (24 à 48 uur naar gelang klimatologische omstandigheden)



Toepassingsgebieden

Gebruiksklaar voegproduct voor het afvoegen van Gyproc WR-platen of Glasroc H-platen.

Verwerking

- Promix Hydro wordt handmatig aangebracht.
- De pasta is gebruiksklaar; omroeren of aanlengen met water is niet nodig.
- Handmatig aan te brengen met een plamuurmes.
- Te combineren met zelfklevende Gyproc Hydro voegband.
- Één of twee lagen ProMix Hydro hangt af van de verdere afwerking. Kiest u voor afwerking van Glasroc H met tegelwerk, dan is één laag voegproduct voldoende. Wenst u Gyproc WR platen en Glasroc H platen direct af te werken, dient u nog een tweede laag ProMix Hydro aan te brengen op de voeg. Let op, de eerste laag moet voldoende droog zijn. Breng ten slotte (na 24u droging 2e laag) de afwerklaag aan: deze is dunner maar wordt over een grotere breedte aangebracht.
- Schroefkoppen kan u ook met ProMix Hydro opvullen.

Technische specificaties

Vorm	Pasta
Kleur	Lichtgroen
Verwerkingstijd	Lange verwerkingstijd, luchtdrogend
Uithardingstijd (wachtijd)	24 tot 48 uur, volgens laagdikte en klimatologische omstandigheden
Verbruik	Ca.500 g/m ² of 30 m ² per emmer van 15 kg
Verwerkingstemperatuur	5 °C < t < 30 °C
Voldoet aan volgende norm	3A-EN13963
Bewaring	Droog en vorstvrij in gesloten verpakking, 9 maanden vanaf productiedatum.
Verpakking	Emmer 15 kg
DoP	SG GY 2013 D5DAD01D005

Saint-Gobain Construction Products Belgium nv

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tel. : +32 (0) 3 360 22 11 • Fax : +32 (0) 3 360 23 80
 www.gyproc.be • e-mail : info@gyproc.be





Belangrijk

Wacht na de afwerklaag minstens 48u vooraleer verder af te werken.

