

## Acryrub CF2

Revisie: 29/04/2015

Pagina 1 van 2

### Technische gegevens

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Basis                        | Acrylaatdispersie   |
| Consistentie                 | Pasta               |
| Uithardingssysteem           | Fysische droging    |
| Huidvorming* (20°C / 65% RV) | Ca. 20 min          |
| Dichtheid                    | Ca. 1,72 g/ml       |
| Temperatuurbestendigheid     | -20 °C → 80 °C      |
| Verwerkingstemperatuur       | 5 °C → 30 °C        |
| Krimp                        | Ca. 15% (DIN 52451) |

(\*) deze waarden kunnen variëren door omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en aard van het substraat.

### Productomschrijving

Acryrub CF2 is een hoogwaardige, plasto-elastische één-component acrylaatkit op basis van dispersie, die snel overschilderbaar is en door zijn unieke samentelling het craqueleren, zelfs van hooggepulve en dekkende verven, tot een minimum beperkt.

### Eigenschappen

- Zeer goed verwerkbaar
- Zeer vlot afwerkbaar
- Overschilderbaar na 10 minuten
- Overschilderbaar met vele verftypes
- Kleurvast en waterdicht na uitharding

### Toepassingen

- Afwerking van kieren en naden op poreuze ondergronden die achteraf overschilderd dienen te worden.
- Aansluitvoegen in de bouwindustrie.
- Voegen aan vensterbanken, tussen plint en muur, tussen metselwerk, etc.
- Kieren tussen deuromlijstingen en pleisterwerk of gyproc.
- Afwerking van diverse boord- en plafondlijsten alsmede decoratieve elementen zoals moulures.

### Leveringsvorm

*Kleur:* wit

*Verpakking:* 310 ml koker

### Houdbaarheid

Minstens 12 maanden in originele gesloten verpakking op een droge plaats bij 5 - 25°C. Beschermen tegen vorst.

### Ondergronden

*Soorten:* alle gebruikelijke poreuze bouwondergronden

*Toestand:* de af te dichten oppervlakken moeten schoon, droog en stof-vrij zijn.

*Voorbehandeling:* Sterk poreuze ondergronden voorstrijken met verdunde Acryrub CF2 (1 deel Acryrub CF2 + 2 delen water).

Niet geschikt voor natuursteen, bitumen, glas en metaal. Het wordt aangeraden op elke ondergrond eerst een hechtingstest uit te voeren.

### Verwerking

Niet aanbrengen bij gevaar van regen of vorst gedurende het drogingsproces.

*Aanbrengmethode:* Met hand- of pneumatisch kitpistool. Vervolgens afwerken met bijv. een bevochtigd plamuurmes.

*Reinigingsmiddel:* Acryrub CF2 kan, voordat uitharding heeft plaatsgevonden, met water van materialen en gereedschap verwijderd worden.

*Afwerking:* Afwerken met water (gebruik van zeepoplossing kan het overschilderen negatief beïnvloeden).

*Reparatiemogelijkheid:* Met hetzelfde product.

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden ter goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.

---

## Acryrub CF2

---

Revisie: 29/04/2015

Pagina 2 van 2

### Veiligheidsaanbevelingen

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen. Raadpleeg de verpakking voor meer informatie.

### Opmerkingen

- Niet gebruiken in toepassingen waar continue waterbelasting mogelijk is (bijv. sanitairtoepassingen, voegen in buitentoepassingen zoals balkons, terrassen en dilatatievoegen).
- Overschilderbaar met de meeste verven, ook hooggepulde en dekkende verven van type 2010.
- De verf moet voldoende elastisch zijn om op een plasto-elastische mastiek aangebracht te worden.
- Gezien de grote diversiteit in beschikbare verftypes wordt het aangeraden eerst een compatibiliteitstest uit te voeren.

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden ter goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.