

# AFDEKVLIES - VOILE DE PROTECTION

	<b>Technische Daten</b> technical data fiche technique	erstellt am : 16.03.05 erstellt von : QM
--	--------------------------------------------------------------	---------------------------------------------

Artikelbezeichnung : **Schutz- und Abdeckvlies**  
 article

Faserzusammensetzung : **100 % Recyclingfasern (Baumwollanteil ca. 60%, Synthetikfasern aus der Bekleidungsindustrie) beim Herstellungsprozess sterilisiert. FCKW-, Schwermetall-, Formaldehyd-, Fungizid- und Pestizidfrei**  
 composition

Verfestigung : **mechanisch, thermofixiert**  
 bonding / consolidation

Folie: **Modifizierte (rutschhemmende) PE-Folie**

<b>Qualitätsmerkmal</b> quality characteristic caractéristique qualitative	<b>Technische Daten</b> technical data fiche technique	<b>Prüfmethode</b> testmethode contrôle d'après
<b>Gewicht</b> <span style="float: right;"><b>g/m<sup>2</sup></b></span> weight poids	<b>275</b>	TPA 1 [ Anl. an ISO 9 073 T.1 ]
<b>Dicke</b> <span style="float: right;"><b>mm</b></span> thickness épaisseur	<b>1,7</b>	TPA 1 [ Anl. an ISO 9 073 T.2 ]
<b>Dichte</b> <span style="float: right;"><b>kg/m<sup>3</sup></b></span> Density densité	<b>162</b>	TPA 1 [ Anl. an ISO 9 073 T.2 ]
<b>Höchstzugkraft längs</b> <span style="float: right;"><b>N/5cm</b></span> tensile strength md résistance sens long	<b>75</b>	TPA 1 [ Anl. an ISO 9 073 T.3 ]
<b>Höchstzugkraft quer</b> <span style="float: right;"><b>N/5cm</b></span> tensile strength cd résistance sens large	<b>64</b>	TPA 1 [ Anl. an ISO 9 073 T.3 ]
<b>Höchstzugkraftdehnung längs</b> <span style="float: right;"><b>%</b></span> elongation md allongement à la rupture sens long	<b>27</b>	TPA 1 [ Anl. an ISO 9 073 T.3 ]
<b>Höchstzugkraftdehnung quer</b> <span style="float: right;"><b>%</b></span> elongation cd allongement à la rupture sens large	<b>49</b>	TPA 1 [ Anl. an ISO 9 073 T.3 ]

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach aktuellem Stand der Produktion und unterliegen handelsüblichen Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.  
 Technical parameters are checked during actual processing and are subject to usual tolerances. This information does not express or imply any guarantee and the right is reserved to make any modifications without notice.  
 Les données techniques sont les valeurs empiriques d'après le stand actuel de la production et succombent aux tolérances commerciales, ne représentent cependant aucune qualité assurée. Les modifications techniques restent réservées.

Luc De Vos nv  
 Engerstraat 76a  
 BE – 3071 ERPS-KWERPS  
 T : 0032(0) 2-759 55 61  
 F : 0032(0) 2-759 35 10  
[mail@lucdevos.be](mailto:mail@lucdevos.be)  
[www.lucdevos.be](http://www.lucdevos.be)