

VOORSTELLING
BESCHRIJVING

Mengsel van oliën bestemd voor het maken van natuurlijke zepen, met toevoeging van waterdichte stoffen.

TOEPASSINGSGBIEDEN

Binnen

Muren

Bescherming van minerale bekledingen van het type MORTEX® COLOR

VOORDELEN

- Natuurlijk
- Transparant
- Het product verandert het uitzicht van ondergronden in pastelkleur niet.
- Is geschikt voor witte ondergrond.
- Een licht vochtig uitzicht.

TECHNISCHE KENMERKEN

IDENTIFICATIEGEGEVENS	
Toestand	Vast (FINISH SA TR) of vloeibaar (FINISH SA)
Uitzicht	Pasta (FINISH SA TR) of dikvloeibaar (FINISH SA)
Kleur	Wit (FINISH SA TR) of bruin-geelachtig (FINISH SA)
Geur	Kenmerkend
Volumemassa NBN EN 1015-10	920 kg/m ³
Volumegewicht (bij 20°C)	0,92 kg/l
Verpakking	Emmers van 5 kg netto Emmers van 750 g netto
Opslag	6 maanden op een droge plek en vorstvrij zonder contact met de vloer in de gesloten oorspronkelijke verpakking. Laat de producten nooit in volle zon.
Douane classificatie	15 18 00 31
AANBRENGGEGEVENS	
Rendement	150 tot 200 g/m ² volgens de poreusheid van de oppervlak
Aanbrengtemperatuur	min. +5°C tot max. +30°C
Luchtvochtigheid	min. 65% en max. 90% Het gebruik van toestellen die de luchtvochtigheid 1 week voor en na de werf evenals tijdens de aanbrenging, kunnen droogmaken (vochtopsloper, klimaatregeling,...) is verboden.
Vochtigheid van de ondergrond	< 3%
Droogtijd (bij 20°C)	Vingerdroog: 20 min Tussen de lagen: 15 tot 20 min Lichte begaanbaarheid: 1u Volledig droog: 3u

TOEPASSING
ONDERGROND EN VOORBEREIDING

De ondergrond moet gezond, droog voor en na de plaatsing, schoon, mat, vrij van stof en niet vettig zijn. Hij moet hard, vorstvast en krijtvast zijn.

VOORBEREIDING VAN HET MENGSEL

Raadpleeg de wettelijke vermelding aan het einde van het document

Pagina nr.1 - Deze technische fiche bevat 3 pagina('s) - Uitgave NF 27/08/15 - Deze uitgave annuleert alle vorige.

Meng het product goed om de inhoud te homogeniseren.

VERWERKING

Breng het aan met een doek, een Japans strijkbord en/of met een penseel.

Verspreid het product meteen goed om geen ongelijke sporen van impregnatie (bramen of afschilferingen) achter te laten. Die kunnen namelijk zichtbare sporen achterlaten op de ondergrond.

Wacht tot het oppervlak mat wordt en de laag een beetje verhardt.

Herhaal de handeling 3 à 4 keer. Verzadig de ondergrond voldoende.

Er kunnen in het begin witachtige vegen optreden maar deze maken in geen geval vlekken op de ondergrond. Ze worden gemakkelijk met water verwijderd.

POLIJSTEN

Na volledige droging geeft het polijsten met een schijf van het "schapenvacht" type een gesatineerd uitzicht waarbij het product nog meer over de oppervlakte verdeeld wordt.

VARIA

REINIGING VAN HET GEREEDSCHAP

Het natte product wordt met lauw of warm water gereinigd.

ONDERHOUD

De met **FINISH SA** of **SA TR** behandelde oppervlakken vereisen een reiniging zonder bijtende stoffen.

Voor de reiniging: in water verdund **FINISH SA TR**.

Voor het verwijderen van kalk (ook kraanwerk): in water verdund azijn. Begin met lage concentraties en verhoog volgens de waterhardheid.

Om de bescherming te vernieuwen: met een doek minimum 1 tot 2 maal/jaar een nieuwe laag **FINISH SA** of **SA TR** aanbrengen waarbij vooraf alle kalkresten volledig verwijderd moeten worden.

WAARSCHUWINGEN

De werven moeten beschermd worden tegen regen, zon, wind en vorst totdat ze volledig droog.

Het wordt sterk afgeraden om het product aan te brengen op ondergronden die zouten (natriumsulfaat, nitraten, calcium,...) bevatten.

ADVIES

Volg de plaatsingsprotocollen volgens de bestemming van het product. Gebruik nooit andere producten dan deze die in deze technische fiche vermeld worden om elk risico op wanorde te vermijden.

Voer altijd proeven uit met de gekozen bescherming omdat elk pigment en elke bescherming verschillend reageren.

Gebruik voor eenzelfde werf en per type product altijd producten met hetzelfde lotnummer.

MILIEU

Geef alles af in een gespecialiseerd afvalcontainerpark.

VEILIGHEID

Raadpleeg de wettelijke vermelding aan het einde van het document

Pagina nr.2 - Deze technische fiche bevat 3 pagina('s) - Uitgave NF 27/08/15 - Deze uitgave annuleert alle vorige.

Bescherm huid en ogen. Bij contact met de huid of de ogen, onmiddellijk en overvloedig met schoon water spoelen. Bij problemen, een specialist raadplegen.

Raadpleeg de veiligheidsfiche die beschikbaar is op aanvraag of op www.beal.be

WETTELIJKE VERMELDING

De nota, en in het bijzonder de aanbevelingen in verband met de toepassing en het uiteindelijke gebruik van de producten worden te goeder trouw verstrekt en zijn gebaseerd op de kennis en de ervaring die de Vennootschap BEAL tot op heden in verband met zijn producten verworven heeft wanneer ze op de juiste wijze opgeslagen en gehanteerd worden en onder normale omstandigheden worden toegepast. In de praktijk zijn de verschillen tussen materialen, substraten en specifieke omstandigheden op de site van die aard dat deze informatie of elke geschreven aanbeveling of gegeven raadgeving geen enkele andere commerciële kwaliteitsgarantie inhoudt dan de wettelijke garantie op verborgen gebreken. Onze verantwoordelijkheid kan op geen enkele manier ingeroepen worden indien de toepassing niet conform is aan onze inlichtingen. Alle gegevens en informatie in verband met de geschiktheid en de toepassing ontheffen de klant niet van de noodzaak om zijn eigen controles en proeven uit te voeren. Alle bestellingen worden aanvaard onder voorbehoud van onze geldende Algemene Verkoopvoorwaarden. De gebruikers moeten de meest recente versie van de nota die op het betrokken product betrekking heeft raadplegen, die hen op aanvraag overhandigd zal worden.

Raadpleeg de wettelijke vermelding aan het einde van het document

Pagina nr.3 - Deze technische fiche bevat 3 pagina('s) - Uitgave NF 27/08/15 - Deze uitgave annuleert alle vorige.