

Description du produit

L'enduit Promat® prêt à l'emploi est un produit à base vinylique, développé spécialement pour une haute plasticité et pour un travail manuel ou mécanique. Il adhère comme un enduit à joints, est facile à lisser et à poncer.

Avantages

- Haute plasticité du joint
- Très bonne adhérence aux surfaces maçonnées et en béton
- Réutilisable à condition que le seau soit bien fermé
- Applicable à la machine

Applications principales

- Obturation et lissage de joints entre plaques et de petites ouvertures dans cloisons et plafonds
- Enduisage de joints, angles, têtes de vis ou agrafes
- Enduisage pelliculaire de toute la surface de la plaque

Certificats et avis

- Testé dans différentes constructions suivant les normes nationales et européennes : NBN, EN
- Réaction au feu : classe européenne A1 suivant EN 13501-1
- Marquage CE suivant EN 13279-1
- DoP : voir www.promat-ce.eu

Transport et stockage

- Les seaux doivent être stockés dans un environnement sec et à température normale, à l'abri du gel et de la chaleur.
- Le temps de stockage est de 9 mois dans l'emballage original.
- Bien refermer les seaux après chaque utilisation.

Dimensions et poids - emballage

Seaux en plastique de 22 kg avec couvercle rouge.

Sécurité à l'emploi

Une fiche de données de sécurité conformément aux règlements européens en vigueur est disponible sur demande.



Mise en œuvre et traitement

- Le support doit être solide, dépoussiéré et sec. Toute trace de peinture, tapisserie, huile, graisse ou cire doit être éliminée. Il y a parfois lieu de poncer et de dépoussiérer les surfaces entièrement.
- L'enduit est prêt à l'emploi. En cas d'application mécanique, il peut s'avérer nécessaire d'ajouter un peu d'eau.
- Appliquer à la spatule ou au couteau à enduit.
- Au niveau des joints entre plaques, des angles rentrants et sortants des cloisons et plafonds, il est recommandé d'utiliser une bande en papier de verre afin d'augmenter la résistance à la fissuration du joint.
- La largeur du joint entre plaques ne peut pas dépasser 3 mm.
- La bande en papier doit être intégrée dans une première passe. Ensuite, laisser sécher et faire une seconde passe plus large. Une fois l'enduit sec, poncer afin d'obtenir une finition lisse.
- Les têtes de vis doivent être enduites et égalisées au moins deux fois.

Caractéristiques	Enduit Promat® prêt à l'emploi
Couleur	Blanc
Masse volumique	± 1,3 g/cm ³
Utilisation	± 250 g/m ² ± 300 g/m ² (1 ^{ère} couche, pose de la bande en papier, 2 ^{ème} couche) ± 900 g/m ² (couche pelliculaire)
Application	A l'intérieur (sauf dans les locaux très humides)
Température d'application	> 10°C
Les valeurs contenues dans ce tableau sont des moyennes indicatives. Si certaines caractéristiques sont critiques pour l'application, nous conseillons de consulter Promat.	

Promat International SA

Bormstraat 24, B-2830 Tiselt, Belgium

Tél: 015/71 33 51

Fax: 015/71 82 29

Website: www.promat.be

E-mail: info@promat.be