

PROMASEAL®-S

Een niet opschuimende siliconenkit voor het brandwerend en gasdicht afsluiten van smalle en kleine openingen. Het is moeilijk brandbaar en verhindert brand- en rookuitbreiding naar aangrenzende ruimtes. Zeer geschikt voor het afdichten van dilatatieaden, kunststofleidingen kleiner dan 25 mm en brandwerende beglazing.

Niet overschilderbaar. Kleur: wit.

Productvoordelen

- Brandwerend tot 120 minuten
- Reukloos, zeer elastisch en UV-bestendig één-componentschuim
- Bestand tegen chemicaliën
- Goede hechting op de meeste bouwmaterialen
- Testrapporten en certificaten beschikbaar



Producttoepassingen

- Brandwerende deuren
- Rechthoekige uitzettingsvoegen
- Afdichting van spleten, voegen, openingen met vaste begrenzingen zoals stalen buis- en elektrokabeldoorvoeringen, aansluitingen tussen metselwerkmuur en aansluitende plafondplaten

Certificaten & goedkeuringen

- EN 1366-3 (kabel/kabelbundels, leidingen), EN 13501-2/classificatie
- EN 1366-4 (voegen), EN 13501-2/classificatie
- ÖNORM B 3807

Opslagvereisten

- Bewaar op een koele, droge plek
- Bescherm tegen hitte en vorst
- Houdbaarheid van originele, gesloten verpakking op minstens 12 maanden
- Geopend beperkt houdbaar

Veiligheidsinstructies

- Buiten bereik van kinderen houden
- Voorkom contact met voedingsmiddelen
- Raadpleeg het veiligheidsblad voor aanvullend advies

Verpakking

Inhoud koker (cc)	Verpakking (doos)	Dozen per pallet
310	12	124

Overzicht technische gegevens

Eigenschappen	PROMASEAL®-S
Kleur	Grijs
Consistentie	Pasta
Specifiek gewicht	$1.2 \pm 0.2 \text{g/cm}^3$
Gedrag bij vuur	B1, moeilijk brandbaar
Hardener systeem	Neutraal
Elastisch herstel	> 80%
Temperatuurbestendigheid	-40°C to +80 °C
Rek bij breuk	> 250%
Treksterkte	Ca. 0.25N/mm^2
Hardheid (Shore A)	Ca. 22
Uithardingstijd	2mm/24h

Promat BV behoudt het recht altijd en zonder voorafgaande kennisgeving de reeksen eigenschappen van alle producten te veranderen of te verbeteren. De technische gegevens van dit blad zijn verkregen onder specifieke omstandigheden. De gebruiker van deze gegevens blijft verantwoordelijk voor de juiste toepassing ervan. Wij adviseren in geval van twijfel te informeren of deze gegevens voldoen aan de gestelde toepassingseisen.